

Грунт-эмаль атмосферостойкая марки SHHRAN® - 110 по бетону

ТУ 20.30.12-048-24358611-2023

Назначение:

Грунт-эмаль SHHRAN®-110 предназначается для защитно-декоративной окраски пористых строительных поверхностей (бетонных, железобетонных, асбоцементных, кирпичных и др.), эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы со среднеагрессивной степенью воздействия, в том числе условиях повышенной влажности и подвергающихся перепаду температур от минус 60⁰С до плюс 150⁰С. Однокомпонентная.

Применение:

Наносить на сухую, предварительно очищенную и обезжиренную ксилолом, толуолом поверхность кистью, валиком, пневмораспылением и безвоздушным распылением. При пневмораспылении разбавить ксилолом до рабочей вязкости 16-25 с по ВЗ-4. Грунт-эмаль наносится не менее чем в три слоя. Первый слой наносится в виде грунтовочного (пропиточный), остальные два - основное нанесение. Минимальное время выдержки покрытия эмали до нанесения следующего слоя при распылении не менее 1 ч, при температуре воздуха 20⁰ С. При нанесении эмали валиком или кистью время межслойной сушки увеличивается в 2-3 раза.

Ориентировочный расход по бетонной поверхности при толщине покрытия (по сухому слою) 100 мкм составляет 400-450 г/м² (без учета технологических потерь).

Для промывки инструмента использовать ксилол, толуол, Р-4, Р-5.

Хранение:

В плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Срок хранения - 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы проводятся в проветриваемых помещениях с применением средств защиты кожи, глаз, органов дыхания.

Состав: акриловый сополимер, модифицированный кремнийорганическим лаком, пигменты, наполнители, целевые добавки, ароматические растворители.

Знаки опасности: все те же 5 шт



**КШ 3313
№ООН 1263**