

Грунт антикоррозионный марки «SHHRAN-01»

ТУ 20.30.12-045-24358611-2022

Назначение:

Грунт антикоррозионный марки SHHRAN®-01 предназначается для антикоррозионной защиты новых и эксплуатируемых металлоконструкций из стали (изделий, оборудования), пористых строительных поверхностей (бетонных, железобетонных, асбоцементных, кирпичных и др.), эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы со среднеагрессивной степенью воздействия, в том числе условиях повышенной влажности и подвергающихся перепаду температур от минус 60⁰С до плюс 150⁰С. Однокомпонентный. Требуется обязательного перекрытия материалами: эмалью SHHRAN-111, эмалью КО-174, композицией органосиликатной ОС 12-03, грунт-эмалью «СпецКор» (матовая, полуглянцев, с молотковым эффектом) или грунт-эмалью акриловой «НЕНС»

Применение:

Наносить на сухую, предварительно очищенную и обезжиренную ксилолом, толуолом поверхность кистью, валиком, пневмораспылением или безвоздушным распылением. При пневмораспылении разбавить ксилолом до рабочей вязкости 20-25 с по ВЗ-4. Наносится в один слой. Нанесение финишных эмалей распылением через 0,5 ч при температуре воздуха 20⁰ С.

Ориентировочный расход на один слой 40-60 мкм составляет 120-180 г/м².

Для промывки инструмента использовать ксилол, толуол, Р-4, Р-5.

Хранение:

В плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.


Срок хранения - 12 месяцев.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы проводятся в проветриваемых помещениях с применением средств защиты кожи, глаз, органов дыхания.

Состав: фенолалкидный лак, антикоррозионные пигменты и наполнители, целевые добавки, ароматические растворители.

Знаки опасности: все те же 5 шт



КШ 3313
№ООН 1263