

Руководство по применению грунтовки ЭФ-065

Настоящее руководство составлено на основании ТУ 20.30.12-040-24358611-2021 на грунтовку ЭФ-065.

Грунтовка ЭФ-065 предназначена для применения в качестве грунта под покрывные материалы в комплексных системах противокоррозионной защиты металлических поверхностей надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, а также для различных изделий из металла: днищ и крыльев автомобилей, гаражей, крыш домов, садового инвентаря и т.п.

Грунтовка ЭФ-065 перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, XB, XC и др., обеспечивает долговечность и водостойкость системы лакокрасочного покрытия.

Срок службы системы покрытия, состоящей из двух слоев грунтовки ЭФ-065 и двух слоев эмали на основе алкидных, виниловых, эпоксиэфирных и других смол – не менее 3-х лет.

При самостоятельном применении (при отсутствии особых декоративных требований) три слоя грунтовки обеспечивает защиту не менее 3-х лет.

Выпускается следующих цветов: коричневый, серый, красно-коричневый.

Показатели покрытия	
Цвет	Серый, коричневый, красно-коричневый.
	Оттенок не нормируется.
Внешний вид покрытия	Гладкая, матовая
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе на приборе У-1А,	50
см, не менее	
Интервал рабочих температур	-60°С до +80°С
Показатели грунтовки	
Условная вязкость при температуре (20,0±2)°С по	60-90
В3-246 (4мм), с	
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-60
Время высыхания до степени 3 при температуре	2
$(20,0\pm2)^0$, ч, не более	
Рабочая вязкость, с	
-пневматическое распыление	20-30
-безвоздушное распыление	50-60
- при нанесении кистью, валиком	60-90
Температурный диапазон нанесения, оС	От минус 5 до плюс 30
Метод нанесения	Пневматическое, безвоздушное, кистью,
	валиком.
Разбавитель	SHIHRAN R
Теоретический расход, г/м ² при толщине 30-40 мкм	100-150 в зависимости от метода
(по сухому слою)	
Время перекрытия другими ЛКМ	5 часов
Гарантийный срок хранения	12 месяцев

Наш адрес:

ООО НПФ «Эмаль», www.emal-kanash.ru

Адрес: 429330, РФ, Чувашская Республика

г. Канаш, территория Элеватор, 18.

8 (800) 700-79-72, 8 (800) 700-53-88,

т./ф. (83533) 4-71-26

sbyt@emal-kanash.ru